

# WAX TEST INFO#2

テスト場所 : 音威子府クロスカントリーコース

大会名 : 全日本音威子府クロスカントリー大会

年月日 : 2006年12月25日

Tester: Ogose

## テスト時間 9:25 ~ 9:50

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F5	1		HF8+HF6 (1:1)	1	11.72	0.00
2	F2	2	1	HF6	2	11.69	-0.03
3	F3		2	HF6BD	3	11.68	-0.04
4	F4	3		HF8	4	11.65	-0.07
5	F1		3	HF6+LF6 (1:1)	5	11.61	-0.11
6	F6	4		HF10+HF6 (1:1)	6	11.51	-0.21

本日のTEST結果により! HF8+HF6 (1:1) が最適と思われる。

## セーフテスト時間 9:50 ~ 10:10

順位	Ski	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	K3	FC8+FC7 (焼付け)	1	13.22	0.00
2	K2	FC8 (焼付け)	2	13.18	-0.04
3	K1	FC7 (焼付け)	3	13.13	-0.09
4	K4	FC8L→FC8 (焼付け)	4	13.09	-0.13

本日のTEST結果により! FC8L生塗り後→FC8+FC7(焼付け) が最適と思われる。

## コンディション

時間	9:00	9:30	9:50	10:20
雪温 °C	-6	-5.1	-4.3	-4.1
気温 °C	-7.5	-6	-3.8	-3.9
湿度 %RH	68	71	62	61
天候	快晴	快晴	快晴	快晴
雪質	新雪			