

WAX TEST INFO#6



テスト場所 : あわすの平クロスカントリーコース (コンバインド競技場)
大会名 : 第56回全国高等学校スキー大会 (インターハイ)
年月日 : 2007年1月31日 Tester: Ogose

テスト時間

10:00 ~ 10:20

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F5	1		HF10+HF6 (1:1)	1	12.99	0.00
2	F6	2		HF10+HF8 (1:1)	2	12.95	-0.04
3	F3	3	1	HF8	3	12.92	-0.07
4	F2		2	HF8BD	4	12.90	-0.09
5	F4	4		HF8+HF6 (1:1)	6	12.87	-0.12
6	F1		3	HF8+LF8 (1:1)	5	12.78	-0.21

本日のTEST結果により! HF10+HF6 (1:1) が最適と思われる。

セーフテスト時間

10:20 ~ 10:45

順位	Ski	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F4	FC8L→FC8	1	13.57	0.00
2	F2	FC8	2	13.54	-0.03
3	F3	FC10	3	13.51	-0.06
4	F1	FC8+FC7	4	13.48	-0.09

本日のTEST結果により! FC8L生塗り後→FC8(焼付け) が最適と思われる。

コンディション

時間	10:00	10:45			
雪温 °C	-1	-1			
気温 °C	3	3.5			
湿度 %RH	81	78			
天候	雨	小雪			
雪質	旧雪ウエット				