

WAX TEST INFO#3



テスト場所 : 音威子府クロスカントリーコース

大会名 : 全日本音威子府クロスカントリー大会

年月日 : 2007年12月25日

Tester: Ogose

テスト時間

9:00 ~ 9:20

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F4	1		HF8	1	25.51	-
2	F5	2		HF8+HF6 (1:1)	2	25.49	-0.02
3	F3		1	HF6BD	3	25.45	-0.06
4	F6	3		HF8+HF4 (1:1)	4	25.42	-0.09
5	F2	4	2	HF6	5	25.4	-0.11
6	F1		3	HF6+LF6 (1:1)	6	25.37	-0.14

本日のTEST結果により! HF8BD 単体 が最適と思われる。

セーフテスト時間

9:20 ~ 9:35

順位	Ski	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	K4	FC8→FC8+FC7	1	27.23	-
2	K3	FC8+FC7	2	27.18	-0.05
3	K2	FC8	3	27.16	-0.07
4	K1	FC7	4	27.11	-0.12

本日のTEST結果により! FC8L生塗り後→FC8+FC7(焼付け) が最適と思われる。

コンディション

時間	9:00	9:45				
雪温 °C	-4.9	-4.5				
気温 °C	-4.5	-3.4				
湿度 %RH	70%	79				
天候	快晴	快晴				
雪質	新雪					