WAX TEST INFO#14

テスト場所　：秋田県真室川　秋山クロスカントリーコース

大会名　：第86回全日本スキー選手権大会　（クロスカントリー競技）

年月日　：2008年2月10日　　Tester: Ogose

テスト時間　9:30　～　9:50

順位	Ski	硬さ順位	フッ素順位	WAX		Feeling	km/h	km/h差
1	F3		1	HF8BD		1	16.85	---
2	F2	1	2	HF8		2	16.81	-0.04
3	F5	2		HF10+HF8	(1:1)	3	16.76	-0.09
4	F6	3		HF10+HF6	(1:1)	4	16.74	-0.11
5	F4	4		HF8+HF6	(1:1)	5	16.69	-0.16
6	F7		3	HF8+LF8	(1:1)	6	16.61	-0.24

本日のTEST結果により！　HF8BD　単体　*が最適と思われる。*

セーラFテスト時間　9:50　～　10:05

順位	Ski		WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F11		FC8L→FC8	1	18.33	---
2	F8		FC8	2	18.29	-0.04
3	F9		FC10+FC8	3	18.24	-0.09
4	F10		FC10	4	18.21	-0.12

本日のTEST結果により！　FC8L（生塗り後）→FC8（焼付け）　*が最適と思われる。*

コンディション

時　間	9:30	10:05				
雪温　℃	-1	-0.5				
気温　℃	1	5.3				
湿度 %RH	78	76				
天　候	快晴	快晴				
雪　質	新雪					