

WAX TEST INFO#14



テスト場所 : 秋田県真室川 秋山クロスカントリーコース
大会名 : 第86回全日本スキー選手権大会 (クロスカントリー競技)
年月日 : 2008年2月10日 Tester: Ogose

テスト時間

9:30 ~ 9:50

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F3		1	HF8BD	1	16.85	—
2	F2	1	2	HF8	2	16.81	-0.04
3	F5	2		HF10+HF8 (1:1)	3	16.76	-0.09
4	F6	3		HF10+HF6 (1:1)	4	16.74	-0.11
5	F4	4		HF8+HF6 (1:1)	5	16.69	-0.16
6	F7		3	HF8+LF8 (1:1)	6	16.61	-0.24

本日のTEST結果により! HF8BD 単体 が最適と思われる。

セーフテスト時間

9:50 ~ 10:05

順位	Ski	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F11	FC8L→FC8	1	18.33	—
2	F8	FC8	2	18.29	-0.04
3	F9	FC10+FC8	3	18.24	-0.09
4	F10	FC10	4	18.21	-0.12

本日のTEST結果により! FC8L(生塗り後)→FC8(焼付け) が最適と思われる。

コンディション

時間	9:30	10:05				
雪温 °C	-1	-0.5				
気温 °C	1	5.3				
湿度 %RH	78	76				
天候	快晴	快晴				
雪質	新雪					