

WAX TEST INFO#19



テスト場所 : 新潟県妙高市 妙高高原クロスカントリーコース
大会名 : JOCジュニアオリンピックカップ (クロスカントリー競技)
年月日 : 2008年3月11日 Tester: Ogose

テスト時間

9:30 ~ 9:50

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F4	4		HF10BD+HF8BD	1	11.25	--
2	F5	3		HF10BD+HF6BD	2	11.21	-0.04
3	F2	2	1	HF8BD	3	11.16	-0.09
4	F1		2	HF8	4	11.11	-0.14
5	F7	1		HF8BD+HF6BD	5	11.04	-0.21
6	F6	1		HF7BD	6	11.01	-0.24

本日のTEST結果により! HF10BD+HF8BD (1:1) が最適と思われる。

セーフテスト時間

9:50 ~ 10:05

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F11			FC8L→FC10	1	13.87	--
2	F10			FC10	2	13.85	-0.02
3	F7			FC10+FC8	3	13.81	-0.06
4	F8			FC8	4	13.77	-0.10

本日のTEST結果により! FC8L(生塗り後)→FC10(焼付け) が最適と思われる。

コンディション

時間	9:30	10:10				
雪温 °C	-1	-0.5				
気温 °C	2	5				
湿度 %RH	60	64				
天候	快晴	快晴				
雪質	旧雪ウエット					