

WAX TEST INFO#17

テスト場所 : 北海道 音威子府クロスカントリーコース
 大会名 : 第87回全日本スキー選手権大会 (クロスカントリー競技)
 年月日 : 2009年3月23日 Tester: Ogose

テスト時間 9:05 ~ 9:25

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	K3	1		HF10+HF6 (1:1)	1	20.75	--
2	K6	2		HF10+HF4 (1:1)	2	20.69	-0.06
3	K2		1	HF8BW	3	20.64	-0.11
4	K1	3	2	HF8	4	20.61	-0.14
5	K3	4		HF10+HF8 (1:1)	5	20.57	-0.18
6	K5	5		HF8+HF6 (1:1)	6	20.55	-0.20

本日のTEST結果により! HF10BW+HF6BW (1:1) が最適と思われる。

セーフテスト時間 9:25 ~ 9:45

順位	Ski	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	K8	FC10+FC8 (焼付け)	1	21.88	--
2	K9	FC10 (焼付け)	2	21.83	-0.05
3	K10	FC8 FC8AE (ロケット) (焼付け)	3	21.77	-0.11
4	K7	FC8 (焼付け)	4	21.71	-0.17

本日のTEST結果により! FC10+FC8 FC8AE (ロケット) が最適と思われる。

コンディション

時間	9:05	9:45			
雪温	-0.5	-0.4			
気温	2	1.8			
湿度 %RH	81	87			
天候	小雪	小雨			
雪質	ウエット				



インターネットアドレス <http://www.swix.co.jp>

メールアドレス <http://www.swix.co.jp/>