

WAX TEST INFO#2

テスト場所 : 音威子府クロスカントリーコース
 大会名 : 全日本音威子府クロスカントリー大会
 年月日 : 2009年12月24日 Tester: Ogose

順位		Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F1		1		LF7+HF7 (1:1)	1	17.66	0.00
2	F3		2		HF7BW	2	17.61	-0.05
3	F6	1	1		HF6+HF8 (1:1)	3	17.59	-0.07
4	F2	2	3		HF7	4	17.55	-0.11
5	F5	3			HF8	5	17.51	-0.15
6	F4	5			HF6	6	17.45	-0.21

本日のTEST結果により！ HF6BW+LF8 (1:1)またはLF6+HF8BW (1:1) が最適と思われる。

順位		Ski	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F11		SUPER CERA FC8AE (焼付け)	1	19.11	0.00
2	F10		SUPER CERA (焼付け)	2	19.07	-0.04
3	F8		FC7+FC8 (焼付け)	3	18.99	-0.12
4	F9		FC8 (焼付け)	4	18.95	-0.16
5	F7		FC7 (焼付け)	5	18.88	-0.23

本日のTEST結果により！ SUPER CERA FC8AE が最適と思われる。

コンディション						
時間	10:45	11:05	11:25			
雪温	-4.6	-3.8	-3.2			
気温	-3.9	-3.7	-3			
湿度 %RH	68	71	65			
天候	晴れ	小雪	小雪			
雪質	新雪					



インターネットアドレス <http://www.swix.co.jp>
 iモードアドレス <http://www.swix.co.jp/i/>