

WAX TEST INFO#3

テスト場所 : 音威子府クロスカントリーコース
 大会名 : 全日本音威子府クロスカントリー大会
 年月日 : 2009年12月25日 Tester: Ogose

テスト時間 9:40 ~ 10:10						
順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h km/h差
1	F3		1	HF7BW	1	17.64 0.00
2	F1		2	LF7+HF7 (1:1)	2	17.61 -0.03
3	F3	1	3	HF7	3	17.58 -0.06
4	F4	2		HF6	4	17.53 -0.11
5	F6	3		HF6+HF8 (1:1)	5	17.50 -0.14
6	F5	4		HF8	6	17.47 -0.17

本日のTEST結果により! **HF7BW+LF7 (1:1)** が最適と思われる。

セーフテスト時間 10:10 ~ 10:30						
順位	Ski			WAX	Feeling	km/h km/h差
1	F11			SUPER CERA (焼付け)	1	18.92 0.00
2	F10			SUPER CERA FC8AE (焼付け)	2	18.91 -0.01
3	F8			FC7+FC8 (焼付け)	3	18.82 -0.10
4	F9			FC7 (焼付け)	4	18.77 -0.15
5	F7			FC8 (焼付け)	5	18.70 -0.22

本日のTEST結果により! **SUPER CERA** が最適と思われる。

コンディション						
時間	8:15	9:40	10:30			
雪温	-11	-9.5	-8.3			
気温	-16	-11	-9			
湿度 %RH	59	65	71			
天候	快晴	快晴	快晴			
雪質	新雪					



インターネットアドレス <http://www.swix.co.jp>
 iモードアドレス <http://www.swix.co.jp/i/>