

WAX TEST INFO#5



テスト場所 : 札幌市白旗山距離競技場

大会名 : 第28回伊藤杯全日本チャンピオンレース

年月日 : 2010年1月5日

Tester: Ogose

テスト時間

10:10 ~ 10:30

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F3		1	HF7BW	1	33.36	-
2	F4	1		HF8	2	33.23	-0.13
3	F2	2	2	HF7	3	33.21	-0.15
4	F5	3		HF6+HF8 (1:1)	4	33.13	-0.23
5	F6	4		HF4+HF8 (1:1)	5	33.05	-0.31
6	F1		3	HF7+LF7 (1:1)	6	32.97	-0.39

本日のTEST結果により! HF8BW 単体 が最適と思われる。

セーフテスト時間

10:30 ~ 10:50

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F9			FC8X	1	34.89	0.00
2	F11			SUPER CERA FC8AE	2	34.87	-0.02
3	F10			SUPER CERA	3	34.82	-0.07
4	F8			FC7+FC8	4	34.71	-0.18
5	F7			FC7	5	34.64	-0.25

本日のTEST結果により! FC8X FC8AE(ロケット) が最適と思われる。

コンディション

時間	9:00	10:10	11:00			
雪温	-5.7	-4.2	-3.5			
気温	-5.5	-4	-3			
湿度 %RH	76	87	88			
天候	雪	雪	雪			
雪質	新雪					



インターネットアドレス <http://www.swix.co.jp>

iモードアドレス <http://www.swix.co.jp/i/>