

WAX TEST INFO# /

テスト場所 : 長野県白馬村 スノーハープ
 大会名 : 第83回全日本学生スキー選手権大会
 年月日 : 2010年1月10日 Tester: Ogose

テスト時間 9:05 ~ 9:25

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F4			HF8	1	27.09	-
2	F6			HF8+HF10 (1:1)	2	26.97	-0.12
3	F2			HF7	3	26.91	-0.18
4	F3			HF7BW	4	26.89	-0.20
5	F1			HF7+LF7 (1:1)	5	26.85	-0.24
6	F5			HF8+HF6 (1:1)	6	26.79	-0.30

本日のTEST結果により! HF8 単体 が最適と思われる。

セーフテスト時間 9:25 ~ 9:40

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F11			FC8X+FC10 (焼付け)	2	28.88	0.00
2	F10			FC8X FC8AE (焼付け)	1	28.81	-0.07
3	F8			FC8X (焼付け)	3	28.79	-0.09
4	F9			SUPER CERA (焼付け)	4	28.76	-0.12
5	F7			FC7+FC8 (焼付け)	5	28.68	-0.20

本日のTEST結果により! FC8X+FC10(ミックス焼付け) FC8AE が最適と思われる。

コンディション

時間	9:00	9:40	10:00			
雪温	-3	-2.8	-1.4			
気温	-2	0	0.5			
湿度 %RH	68	65	70			
天候	小雪	晴れ	晴れ			
雪質	新雪					



インターネットアドレス <http://www.swix.co.jp>
 iモードアドレス <http://www.swix.co.jp/i/>