

# WAX TEST INFO#8

テスト場所 : 岩手県 田山クロスカントリーコース  
 大会名 : 第47回全国中学校スキー大会 (全中)  
 年月日 : 2010年1月30日 Tester: Ogose

テスト時間							10:00	~	10:25
順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差		
1	F3	1		HF7BW	2	27.04	- -		
2	F2		1	HF7	1	27.00	-0.04		
3	F6	2		HF7BW+HF8BW ( 1:1 )	3	26.95	-0.09		
4	F4	3	2	HF8BW	4	26.91	-0.13		
5	F5	4		HF6BW+HF8BW ( 1:1 )	5	26.88	-0.16		
6	F1		3	HF7+LF7 ( 1:1 )	6	26.73	-0.31		

**本日のTEST結果により! HF7BW 単体が最適と思われる。**

セーフテスト時間							10:30	~	10:45
順位	Ski			WAX	Feeling	km/h	km/h差		
1	F9			FC78 SUPER CERA (焼付け)	1	28.55	- -		
2	F10			FC78SUPER CERA FC8AE (焼付け)	2	28.53	-0.02		
3	F7			FC7+FC8X (焼付け)	3	28.48	-0.07		
4	F8			FC8X (焼付け)	4	28.47	-0.08		
5	F11			FC8X+FC10 (焼付け)	5	28.33	-0.22		

**本日のTEST結果により! SUPER CERA (焼付け) が最適と思われる。**

コンディション						
時間	9:45	10:00	10:50			
雪温	-3.4	-3.2	-2.6			
気温	-1	-1	1.2			
湿度 %RH	58	61	63			
天候	曇り	曇り	曇り			
雪質	新雪					



インターネットアドレス <http://www.swix.co.jp>

iモードアドレス <http://www.swix.co.jp/i/>