

WAX TEST INFO#1

テスト場所 : 札幌市白旗山距離競技場

大会名 : 第65回国民体育大会 冬季大会スキー競技会 (国体)

年月日 : 2010年2月25日

Tester: Ogose

テスト時間

10:10 ~ 10:30

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F3			HF8+HF10 (1:1)	1	22.55	-
2	F5			HF6+HF10 (1:1)	2	22.51	-0.04
3	F2			HF8	3	22.46	-0.09
4	F4			HF8BW	4	22.40	-0.15
5	F1			HF8+LF8 (1:1)	5	22.33	-0.22
6	F6			HF6+HF8 (1:1)	6	22.31	-0.24

本日のTEST結果により! HF8+HF10 (1:1) が最適と思われる。

セーフテスト時間

10:30 ~ 10:50

順位	Ski	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F10	FC10+FC8X (焼付け)	1	24.62	0.00
2	F11	FC8X FC8AE (焼付け)	2	24.57	-0.05
3	F8	FC8X (焼付け)	3	24.51	-0.11
4	F9	SUPER CERA (FC78) (焼付け)	4	24.46	-0.16
5	F7	FC7+FC8X (焼付け)	5	24.33	-0.29

本日のTEST結果により! FC8X+FC10(焼付け) FC8AE が最適と思われる。

コンディション

時間	9:30	10:00	10:50			
雪温	-0.5	-0.5	-0.6			
気温	4	5	6.3			
湿度 %RH	52%	56%	65%			
天候	曇り	曇り	曇り			
雪質	湿雪					



インターネットアドレス <http://www.swix.co.jp>

iモードアドレス <http://www.swix.co.jp/i/>