

WAX TEST INFO#16

テスト場所 : 北海道 音威子府クロスカントリーコース
 大会名 : 第88回全日本スキー選手権大会 (クロスカントリー競技)
 年月日 : 2010年3月18日 Tester: Ogose

テスト時間 10:00 ~ 10:20

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F4	1		HF6+HF8 (1:1)	2	21.99	--
2	F1	2		HF8+HF10 (1:1)	1	21.91	-0.08
3	F2	3	1	HF8	3	21.86	-0.13
4	F5	4		HF6+HF10 (1:1)	4	21.84	-0.15
5	F6		2	HF8BW	5	21.78	-0.21
6	F3	5		HF7+HF8 (1:1)	6	21.71	-0.28

本日のTEST結果により! HF6+HF8 (1:1) **が最適と思われる。**

セーフテスト時間 10:20 ~ 10:35

順位	Ski	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F9	SUPER CERA+FC8X (焼付け)	1	23.11	--
2	F8	FC8X FC8AE (焼付け)	2	23.07	-0.04
3	F7	FC8X (焼付け)	3	23.01	-0.10
4	F10	SUPER CERA (焼付け)	4	22.92	-0.19
5	F11	FC8X+FC10X (焼付け)	5	22.88	-0.23

本日のTEST結果により! SUPER CERA+FC8X FC8AE **が最適と思われる。**

コンディション

時間	10:00	10:45				
雪温	-2	-1.8				
気温	-1.6	-1.5				
湿度 %RH	80	76				
天候	雪	雪				
雪質	新雪					



インターネットアドレス <http://www.swix.co.jp>

iモードアドレス <http://www.swix.co.jp/i/>