

WAX TEST INFO#3

テスト場所 : 音威子府クロスカントリーコース
 大会名 : 全日本音威子府クロスカントリー大会
 年月日 : 2009年12月25日 Tester: Ogose

順位		Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F3		1		HF7BW	1	20.92	- -
2	F2	1	2		HF7	2	20.89	-0.03
3	F5	2			HF6+HF8	(1:1)	20.85	-0.07
4	F5	3			HF7+HF8	(1:1)	20.74	-0.18
5	F4	4			HF6	5	20.66	-0.26
6	F1		3		LF7+HF7	(1:1)	20.63	-0.29

本日のTEST結果により! HF7BW (単体) が最適と思われる。

順位		Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F9				FC78 (SUPER CERA)	1	22.33	- -
2	F10				FC7+FC8	2	22.27	-0.06
3	F11				FC8 FC7WS	3	22.26	-0.07
4	F8				FC8	4	22.18	-0.15
5	F7				FC7	5	22.11	-0.22

本日のTEST結果により! FC78(焼付け) FC7SW が最適と思われる。

順位		Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F9				FC78 (SUPER CERA)	1	22.33	- -
2	F10				FC7+FC8	2	22.27	-0.06
3	F11				FC8 FC7WS	3	22.26	-0.07
4	F8				FC8	4	22.18	-0.15
5	F7				FC7	5	22.11	-0.22

コンディション		9:15	10:00				
時間		9:15	10:00				
雪温		-8.1	-7.9				
気温		-7.8	-6.9				
湿度 %RH		67	62				
天候		快晴	快晴				
雪質		新雪					



インターネットアドレス <http://www.swix.co.jp>
 iモードアドレス <http://www.swix.co.jp/i/>