

# WAX TEST INFO#5

テスト場所 : 福島県 昭和の森クロスカントリーコース

大会名 : 第48回全国中学校スキー大会 (全中)

年月日 : 2011年2月3日

Tester: Ogose

## テスト時間 10:00 ~ 10:25

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F4	1		HF8	1	22.78	- -
2	F5	2		HF6+HF8 (1:1)	2	22.70	-0.08
3	F2	3	1	HF7	3	22.67	-0.11
4	F3		2	HF7BW	4	22.65	-0.13
5	F6	4		HF6+HF7 (1:1)	5	22.59	-0.19
6	F1		3	LF7+HF7 (1:1)	6	22.53	-0.25

本日のTEST結果により! **HF8 単体** が最適と思われる。

## セーフテスト時間 10:25 ~ 10:45

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F11			FC8(焼付け) F8AE	1	24.22	- -
2	F8			FC8 (焼付け)	2	24.16	-0.06
3	F9			FC78(SUPER CERA) (焼付け)	3	24.12	-0.10
4	F10			FC10 (焼付け)	4	24.07	-0.15
5	F7			FC7+FC8 (焼付け)	5	23.98	-0.24

本日のTEST結果により! **FC8(焼付け) FC8AE** が最適と思われる。

## コンディション

時間	9:45	10:00	11:00			
雪温	-2	-2	-1.7			
気温	0	0	2			
湿度 %RH	55%	58%	59%			
天候	快晴	快晴	快晴			
雪質	新雪					



インターネットアドレス <http://www.swix.co.jp>

iモードアドレス <http://www.swix.co.jp/i/>