

# WAX TEST INFO#9

テスト場所 : 花輪スキー場クロスカントリーコース  
 大会名 : 第66回国民体育大会冬季大会スキー競技会(国体)  
 年月日 : 2011年2月11日 Tester: Ogose

## テスト時間 10:45 ~ 11:10

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F6	1		HF7	1	23.09	- -
2	F3		1	HF8BW	2	23.03	-0.06
3	F4	2		HF6+HF8 (1:1)	3	22.99	-0.10
4	F2	3	2	HF8	4	22.96	-0.13
5	F5	4		HF6+HF10 (1:1)	5	22.91	-0.18
6	F1		3	LF8+HF8 (1:1)	6	22.88	-0.21

本日のTEST結果により! **HF7BW (単体)** が最適と思われる。

## セーフテスト時間 11:10 ~ 11:30

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F9			FC78(SUPER CERA) (焼付け)	1	23.88	- -
2	F11			FC78(焼付け) FC8AE	2	23.87	-0.01
3	F10			FC78+FC8 (焼付け)	3	23.81	-0.07
4	8			FC8 (焼付け)	4	23.77	-0.11
5	F7			FC7+FC8 (焼付け)	5	23.71	-0.17

本日のTEST結果により! **FC78(焼付け)** が最適と思われる。

## コンディション

時間	10:45	11:30				
雪温	-1	-1				
気温	-3	-2.4				
湿度 %RH	58%	57%				
天候	晴れ	晴れ				
雪質	新雪					



インターネットアドレス <http://www.swix.co.jp>

iモードアドレス <http://www.swix.co.jp/i/>