

WAX TEST INFO#6



テスト場所 : 札幌市白旗山距離競技場

大会名 : 第30回伊藤杯全日本チャンピオンレース

年月日 : 2012年1月5日

Tester: Ogose

テスト時間 10:10 ~ 10:20

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F6	1		HF7+HF8 (1:1)	1	28.69	-
2	F4	2		HF6+HF8 (1:1)	2	28.53	-0.16
3	F5	3		HF8	3	28.49	-0.20
4	F2		1	HF7BW	5	28.42	-0.27
5	F3	4	2	HF7	4	28.36	-0.33
6	F1		3	LF7+HF7 (1:1)	6	28.33	-0.37

本日のTEST結果により! HF7BW+HF8BW (1:1) が最適と思われる。

セーフテスト時間 10:30 ~ 10:45

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F7			FC7+FC8X (ミックス焼付け)	1	29.52	0.00
2	F9			FC8X (焼付け)	2	29.47	-0.05
3	F10			FC78 FC8AE (焼付け)	3	29.41	-0.11
4	F8			FC78 (焼付け)	4	29.36	-0.16
5	F11			FC78 FC7SW (焼付け)	5	29.31	-0.21

本日のTEST結果により! FC7+FC8X(焼付け) FC8AE が最適と思われる。

コンディション

時間	9:30	10:10	10:50			
雪温	-3.3	-3.1	-3			
気温	-2.6	-2.2	-1.5			
湿度 %RH	88%	78%	79%			
天候	雪	雪				
雪質	新雪					



インターネットアドレス <http://www.swix.co.jp>

iモードアドレス <http://www.swix.co.jp/i/>