

WAX TEST INFO#3

テスト場所 : 音威子府クロスカントリーコース
 大会名 : 第49回全国中学校スキー大会クロスカントリー競技
 年月日 : 2012年2月1日 Tester: kanazawa

テスト時間 9:30 ~ 10:00

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	sec	sec差
1	M3			HF4	1	3.82	- -
2	M6			HF4BW	2	3.82	- -
3	M7			LF4+HF4 (1:1)	3	3.83	0.01
4	M4			BW4+BW7 (1:1)	4	3.86	0.04
5	M8			BW7	5	3.87	0.05

本日のTEST結果により! HF4 (単体) が最適と思われる。

セーフテスト時間 10:00 ~ 10:30

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	sec	sec差
1	M14			FC78 (焼付け)	1	3.69	- -
2	M12			FC7 (焼付け)	2	3.70	0.01
3	M13			FC7 FC7WS (焼付け)	3	3.70	0.01
4	M14			FC7 FC8AE (焼付け)	4	3.72	0.03

本日のTEST結果により! FC78(焼付け) が最適と思われる。

コンディション

時間	9:30	10:00				
雪温	-10	-10				
気温	-15	-13				
湿度 %RH	55	52				
天候	晴れ	晴れ				
雪質	乾雪					



インターネットアドレス <http://www.swix.co.jp>

iモードアドレス <http://www.swix.co.jp/i/>