

WAX TEST INFO#16

テスト場所 : 鈴蘭高原クロスカントリーコース
 大会名 : 第67回国民体育大会 冬季大会スキー競技会
 年月日 : 2012年2月12日 Tester: Ogose

テスト時間 10:15 ~ 10:35							
順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F5	1		HF6+HF8 (1:1)	1	18.08	- -
2	F3		1	HF7BW	2	18.02	-0.06
3	F6	2		HF6+HF7 (1:1)	3	17.98	-0.10
4	F2	3	2	HF7	4	17.92	-0.16
5	F1		3	LF7+HF7 (1:1)	5	17.85	-0.23
6	F4	4		HF6	6	17.79	-0.29

本日のTEST結果により! HF6BW+HF8BW (1:1) が最適と思われる。

セーフテスト時間 10:35 ~ 10:50							
順位	Ski			WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F11			FC8(焼付) FC8AE	1	19.33	- -
2	F10			FC8 (焼付)	2	19.28	-0.05
3	F7			FC78+FC8 (ミックス焼付)	3	19.21	-0.12
4	F8			FC78 (焼付)	4	19.17	-0.16
5	F9			FC8+FC10 (ミックス焼付)	5	19.11	-0.22

本日のTEST結果により! FC8(焼付) FC8AE が最適と思われる。

コンディション						
時間	10:15	10:50				
雪温	-3.8	-3.6				
気温	-2.5	-2				
湿度 %RH	39%	40%				
天候	曇り	曇り				
雪質	新雪					



インターネットアドレス <http://www.swix.co.jp>

iモードアドレス <http://www.swix.co.jp/i/>