

# WAX TEST INFO#7



テスト場所 : 札幌市白旗山距離競技場

大会名 : 第31回伊藤杯全日本チャンピオンレース

年月日 : 2013年1月5日

Tester: Ogose

## テスト時間

9:45 ~ 10:20

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F6	1		HF4+HF6 (1:1)	1	16.88	--
2	F2	2	1	HF6	2	16.83	-0.05
3	F5	3		HF4+HF7 (1:1)	3	16.79	-0.09
4	F3		2	HF6BW	4	16.74	-0.14
5	F4	4		HF7	5	16.71	-0.17
6	F1		3	LF6+HF6 (1:1)	6	16.65	-0.23

本日のTEST結果により! **HF4+HF6 (1:1)** が最適と思われる。

## セーフテスト時間

10:20 ~ 10:40

順位	Ski	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F2	FC100	1	17.98	--
2	F5	FC78→FC80L HVC	2	17.97	-0.01
3	F4	FC78	3	17.90	-0.08
4	F1	FC7	4	17.86	-0.12
5	F3	FC8X	5	17.77	-0.20

本日のTEST結果により! **FC100→FC80L HVC** が最適と思われる。

## コンディション

時間	9:00	9:45	10:40
雪温 °C	-14	-9	-7.6
気温 °C	-13	-10	-8.1
湿度 %RH	68	69	66
天候	晴れ	晴れ	晴れ
雪質	新雪		

