

WAX TEST INFO#04

大会名 : 名寄健康の森クロスカントリーコース
 テスト場所 : 第32回全日本コンバインドジャンプ競技会
 年月日 : 2013年12月21日 Tester: Ogose

テスト時間				12:15	~	12:35		
順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差	
1	F1	1	1	HF8	1	18.06	-	-
2	F3	2		HF7	2	18.01	-0.05	
3	F2		2	HF8BW	3	18.00	-0.06	
4	F6	3		HF6+HF8 (1:1)	4	17.95	-0.11	
5	F5	4		HF6+HF10 (1:1)	5	17.91	-0.15	
6	F4	5		HF8+HF10 (1:1)	6	17.82	-0.24	

本日のTEST結果により! **HF8 (単体)** が最適と思われる。

セーフテスト時間				12:35	~	12:50		
順位	Ski			WAX	Feeling	km/h	km/h差	
1	F11			FC8X HVC (焼付け)	1	18.99	-	-
2	F9			FC8X (焼付け)	2	18.83	-0.16	
3	F8			FC78 (焼付け)	3	18.79	-0.20	
4	F10			FC8X FC7SW (焼付け)	4	18.78	-0.21	
5	F7			FC100 (焼付け)	5	18.77	-0.22	

本日のTEST結果により! **FC8X(焼付け) HVC** が最適と思われる。

コンディション						
時間	12:15	12:50				
雪温	-3	-3				
気温	-2	-1				
湿度 %RH	62%	65%				
天候	曇り	曇り				
雪質	旧雪のザラメ雪					

SWIXワックス情報は以下のネットワークでも確認できます。

 <http://www.swix.co.jp>

 Swix XC Racing
 Swix XC Racing