

# WAX TEST INFO#09

大会名 : 札幌市白旗山距離競技場

テスト場所 : 第32回伊藤杯全日本チャンピオンレース

年月日 : 2014年1月5日

Tester: Ogose

## テスト時間 10:00 ~ 10:20

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F4	1		HF6	1	12.38	-
2	F6	2		HF6+HF7 (1:1)	2	12.37	-0.01
3	F5	3		HF6+HF8 (1:1)	3	12.33	-0.05
4	F2		1	HF7BW	4	12.32	-0.06
5	F1	4	2	HF7	5	12.30	-0.08
6	F3	5		HF8	6	12.29	-0.09

本日のTEST結果により! **HF6BW (単体)** が最適と思われる。

## セーフテスト時間 10:20 ~ 10:35

順位	Ski	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F7	FC100 (焼付け)	1	12.75	-
2	F11	FC78 HVC (焼付け)	2	12.72	-0.03
3	F9	FC78 (焼付け)	3	12.71	-0.04
4	F10	FC78 FC7SW (焼付け)	4	12.65	-0.10
5	F8	FC8X (焼付け)	5	12.61	-0.14

本日のTEST結果により! **FC100(焼付け) HVC** が最適と思われる。

## コンディション

時間	10:00	10:40			
雪温	-5.5	-4.5			
気温	-6	-5			
湿度 %RH	58%	55%			
天候	小雪	曇り			
雪質	新雪				

SWIXワックス情報は以下のネットワークでも確認できます。

 <http://www.swix.co.jp>



Swix XC Racing  
Swix XC Racing