

WAX TEST INFO#14

大会名 : 第51回全国中学校スキー大会

テスト場所 : 尾瀬ほたか高原ｽｯﾊﾟｰｸﾞﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ

年月日 : 2014年2月1日

Tester: Ogose

テスト時間

10:15

~

10:35

| 順位 | Ski | 硬さ 順位 | フッ素 順位 | WAX | Feeling | km/h | km/h差 |
|----|-----|----------|-----------|----------------|---------|-------|-------|
| 1 | F2 | | 1 | HF8BW | 1 | 12.01 | - |
| 2 | F1 | 1 | 2 | HF8 | 2 | 11.97 | -0.04 |
| 3 | F4 | 2 | | HF6+HF8 (1:1) | 3 | 11.96 | -0.05 |
| 4 | F3 | 3 | | HF7 | 4 | 11.92 | -0.09 |
| 5 | F5 | 4 | | HF6+HF10 (1:1) | 5 | 11.90 | -0.11 |
| 6 | F6 | 5 | | HF8+HF10 (1:1) | 6 | 11.87 | -0.14 |

本日のTEST結果により!

HF8BW (単体)

が最適と思われる。

セーフテスト時間

10:35

~

10:50

| 順位 | Ski | WAX | Feeling | km/h | km/h差 |
|----|-----|----------------|---------|-------|-------|
| 1 | F11 | FC78 HVC (焼付け) | 1 | 12.33 | - |
| 2 | F10 | FC78 (焼付け) | 2 | 12.30 | -0.03 |
| 3 | F8 | FC8X (焼付け) | 3 | 12.28 | -0.05 |
| 4 | F7 | FC100 (焼付け) | 4 | 12.19 | -0.14 |
| 5 | F9 | FC10X (焼付け) | 5 | 12.15 | -0.18 |

本日のTEST結果により!

FC78(焼付け) HVC

が最適と思われる。

コンディション

| 時間 | 9:50 | 10:15 | 10:55 | | | |
|--------|------|-------|-------|--|--|--|
| 雪温 | -3 | -2.2 | -1.2 | | | |
| 気温 | -2 | -1 | 1 | | | |
| 湿度 %RH | 41% | 40% | 42% | | | |
| 天候 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | | | |
| 雪質 | 新雪 | | | | | |

SWIXワックス情報は以下のネットワークでも確認できます。



<http://www.swix.co.jp>



Swix XC Racing
Swix XC Racing