

WAX TEST INFO#01



大会名 : 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会

テスト場所 : 音威子府クロスカントリーコース

年月日 : 2014年12月19日

Tester: Ogose

テスト時間

9:10 ~ 9:30

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F6	1		HF6X+HF8X (1:1)	1	12.53	--
2	F1	2	1	HF7X	2	12.50	-0.03
3	F2		2	HF7BWX	3	12.48	-0.05
4	F5	3		HF8X	4	12.44	-0.09
5	F3	4		HF6X	5	12.40	-0.13
6	F4	5		HF5X	6	12.35	-0.18

本日のTEST結果により! **HF6X+HF8X (1:1)** が最適と思われる。

セーフテスト時間

9:30 ~ 9:45

順位	Ski	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F11	FC8X→FC80L (焼付け)	1	13.10	--
2	F9	FC7X (焼付け)	2	13.04	-0.06
3	F8	FC6X (焼付け)	3	13.02	-0.08
4	F10	FC8X (焼付け)	4	12.99	-0.11
5	F7	FC5X (焼付け)	5	12.95	-0.15

本日のTEST結果により! **FC7X→FC80L(HVC)** が最適と思われる。

コンディション

時間	8:00	9:10	9:45
雪温 °C	-8	-6	-5.1
気温 °C	-6.2	-3	-2.9
湿度 %RH	55%	62%	65
天候	曇り	雪	雪
雪質	新雪		

SWIXワックス情報は以下のネットワークでも確認できます。



<http://www.swix.co.jp>



Swix XC Racing
Swix XC Racing