

WAX TEST INFO#02



大会名 : 第4回名寄コンバインドチャンピオン競技会

テスト場所 : 名寄健康の森クロスカントリーコース

年月日 : 2014年12月19日

Tester: Ogose

テスト時間 13:30 ~ 13:50

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F1			HF7X	1	11.48	--
2	F2			HF7BWX	2	11.41	-0.07
3	F5			HF8X	3	11.40	-0.08
4	F6			HF6X+HF8X (1:1)	4	11.39	-0.09
5	F4			HF6X	5	11.38	-0.1
6	F3			HF5X	6	11.35	-0.13

本日のTEST結果により! **HF7X (単体)** が最適と思われる。

セーフテスト時間 13:50 ~ 14:05

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F11			FC8X→FC80L(HVC) (焼付け)	1	12.65	--
2	F9			FC7X (焼付け)	2	12.60	-0.05
3	F10			FC8X (焼付け)	3	12.57	-0.08
4	F7			FC5X (焼付け)	4	12.56	-0.09
5	F8			FC6X (焼付け)	5	12.48	-0.17

本日のTEST結果により! **FC7X→FC80L(HVC)** が最適と思われる。

コンディション

	13:20	14:05				
時間	13:20	14:05				
雪温 °C	-3.1	-3				
気温 °C	-2.8	-2.9				
湿度 %RH	62%	63%				
天候	小雪	小雪				
雪質	新雪					

SWIXワックス情報は以下のネットワークでも確認できます。



<http://www.swix.co.jp>



Swix XC Racing
Swix XC Racing