

WAX TEST INFO#05



大会名 : SAJ公認第42回全日本旭川クロスカントリー大会
 テスト場所 : 旭川市富沢常設クロスカントリースキーコース
 年月日 : 2015年1月3日 Tester: Ogose

テスト時間 9:45 ~ 10:15

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F5	1		HF6X+HF7X (1:1)	2	10.53	--
2	F1	2	1	HF6X	1	10.52	-0.01
3	F3	3		HF7X	3	10.49	-0.04
4	F2		2	HF6BWX	4	10.47	-0.06
5	F4	4		HF5X	5	10.41	-0.12
6	F6	5		HF6X+HF8X (1:1)	6	10.36	-0.17

本日のTEST結果により! **HF6X+HF7X (1:1)** が最適と思われる。

セーフテスト時間 10:15 ~ 10:40

順位	Ski	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F11	FC5X→FC60L(HVC) (焼付け)	1	11.08	--
2	F7	FC5X (焼付け)	2	11.02	-0.06
3	F8	FC6X (焼付け)	3	10.97	-0.11
4	F9	FC7X (焼付け)	4	10.93	-0.15
5	F10	FC8X (焼付け)	5	10.84	-0.24

本日のTEST結果により! **FC5X(焼付け)→FC60L(HVC)** が最適と思われる。

コンディション

時間	9:30	9:45	10:45
雪温 °C	-8	-7.5	-6.8
気温 °C	-7	-6.8	-6.6
湿度 %RH	72%	71%	73%
天候	雪	雪	雪
雪質	新雪		

SWIXワックス情報は以下のネットワークでも確認できます。



<http://www.swix.co.jp>



Swix XC Racing
Swix XC Racing