

# WAX TEST INFO#25



大会名 : 第93回全日本スキー選手権クロスカントリー競技  
 テスト場所 : 北海道/音威子府クロスカントリーコース  
 年月日 : 2015年3月17日 Tester: Ogose

## テスト時間 9:30 ~ 9:50

| 順位 | Ski | 硬さ<br>順位 | フッ素<br>順位 | WAX                      | Feeling | km/h  | km/h差 |
|----|-----|----------|-----------|--------------------------|---------|-------|-------|
| 1  | F4  | 1        |           | HF8X+HF10X (1:1)         | 1       | 10.41 | --    |
| 2  | F3  |          |           | HF10BW (注意/HF10BWとは別物です) | 2       | 10.40 | -0.01 |
| 3  | F2  |          | 1         | HF8BW                    | 3       | 10.38 | -0.03 |
| 4  | F5  | 2        |           | HF6X+HF10X (1:1)         | 4       | 10.35 | -0.06 |
| 5  | F1  | 3        | 2         | HF8X                     | 5       | 10.31 | -0.1  |
| 6  | F6  | 4        |           | HF6X+HF8X (1:1)          | 6       | 10.28 | -0.13 |

本日のTEST結果により! **HF8BW+HF10BW (1:1)** が最適と思われる。

## セーフテスト時間 9:50 ~ 10:10

| 順位 | Ski | WAX              | Feeling | km/h  | km/h差 |
|----|-----|------------------|---------|-------|-------|
| 1  | F11 | FC8X→FC80L (焼付け) | 1       | 10.57 | --    |
| 2  | F10 | FC8X→FC8AE (焼付け) | 2       | 10.54 | -0.03 |
| 3  | F8  | FC10X (焼付け)      | 3       | 10.53 | -0.04 |
| 4  | F9  | FC8X (焼付け)       | 4       | 10.50 | -0.07 |
| 5  | F7  | FC7X (焼付け)       | 5       | 10.38 | -0.19 |

本日のTEST結果により! **FC10X(焼付け)→FC80L** が最適と思われる。

## コンディション

| 時間     | 9:30   | 9:50 | 10:15 |
|--------|--------|------|-------|
| 雪温 °C  | -0.3   | -0.3 | -0.2  |
| 気温 °C  | 4      | 4.5  | 4.5   |
| 湿度 %RH | 75%    | 71%  | 70%   |
| 天候     | 曇り     | 曇り   | 小雨    |
| 雪質     | 旧雪ウエット |      |       |

SWIXワックス情報は以下のネットワークでも確認できます。



<http://www.swix.co.jp>



Swix XC Racing  
Swix XC Racing