

WAX TEST INFO#25

大会名 : 第93回全日本スキー選手権クロスカントリー競技
 テスト場所 : 北海道/音威子府クロスカントリーコース
 年月日 : 2015年3月17日 Tester: Ogose

テスト時間				9:30	~	9:50		
順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差	
1	F4	1		HF8X+HF10X (1:1)	1	10.41	--	
2	F3			HF10BW (注意/HF10BWとは別物です)	2	10.40	-0.01	
3	F2		1	HF8BW	3	10.38	-0.03	
4	F5	2		HF6X+HF10X (1:1)	4	10.35	-0.06	
5	F1	3	2	HF8X	5	10.31	-0.1	
6	F6	4		HF6X+HF8X (1:1)	6	10.28	-0.13	

本日のTEST結果により! **HF8BW+HF10BW (1:1)** が最適と思われる。

セーフテスト時間				9:50	~	10:10		
順位	Ski			WAX	Feeling	km/h	km/h差	
1	F11			FC8X→FC80L (焼付け)	1	10.57	--	
2	F10			FC8X→FC8AE (焼付け)	2	10.54	-0.03	
3	F8			FC10X (焼付け)	3	10.53	-0.04	
4	F9			FC8X (焼付け)	4	10.50	-0.07	
5	F7			FC7X (焼付け)	5	10.38	-0.19	

本日のTEST結果により! **FC10X(焼付け)→FC80L** が最適と思われる。

コンディション						
時間	9:30	9:50	10:15			
雪温 °C	-0.3	-0.3	-0.2			
気温 °C	4	4.5	4.5			
湿度 %RH	75%	71%	70%			
天候	曇り	曇り	小雨			
雪質	旧雪ウエット					

SWIXワックス情報は以下のネットワークでも確認できます。



 <http://www.swix.co.jp>



 Swix XC Racing
 Swix XC Racing