

WAX TEST INFO#01



大会名 : 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会

テスト場所 : 北海道/音威子府クロスカントリーコース

年月日 : 2015年12月19日

Tester: Ogose

テスト時間

10:10

~

10:30

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F1	1	1	HF7X	1	13.06	--
2	F2		2	HF7BW	2	13.01	-0.05
3	F5	2		HF6X+HF8X (1:1)	3	12.98	-0.08
4	F4	3		HF8X	4	12.97	-0.09
5	F6	4		HF6X+HF7X (1:1)	5	12.94	-0.12
6	F3	5		HF6X	6	12.89	-0.17

本日のTEST結果により!

HF7X (単体)

が最適と思われる。

セーフテスト時間

10:30

~

10:50

順位	Ski	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F11	FC8X→FC80L (焼付け)	1	13.88	--
2	F10	FC8X (焼付け)	2	13.85	-0.03
3	F9	FC7X (焼付け)	3	13.81	-0.07
4	F8	FC6X (焼付け)	4	13.77	-0.11
5	F7	FC5X (焼付け)	5	13.75	-0.13

本日のTEST結果により!

FC8X(焼付け)→FC80L

が最適と思われる。

コンディション

時間	10:00	10:50			
雪温 °C	-3.5	-2.5			
気温 °C	-3	-2			
湿度 %RH	55%	50%			
天候	晴れ	晴れ			
雪質	新雪ドライ				

SWIXワックス情報は以下のネットワークでも確認できます。



<http://www.swix.co.jp>



Swix XC Racing
Swix XC Racing