

WAX TEST INFO#02



大会名 : 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会

テスト場所 : 北海道/音威子府クロスカントリーコース

年月日 : 2015年12月20日

Tester: Ogose

テスト時間

9:45

~

10:05

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F4	1		HF6X+HF8X (1:1)	1	24.03	--
2	F3	2		HF8X	2	23.98	-0.05
3	F2		1	HF7BWX	3	23.94	-0.09
4	F1	3	2	HF7X	4	23.93	-0.1
5	F6	4		HF6X+HF10X (1:1)	5	23.90	-0.13
6	F5	5		HF6X+HF7X (1:1)	6	23.85	-0.18

本日のTEST結果により! **HF6BWX+HF8BWX (1:1)** が最適と思われる。

セーフテスト時間

10:05

~

10:20

順位	Ski	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F11	FC8X→FC80L (焼付け)	1	24.34	--
2	F10	FC8X→FC60L (焼付け)	2	24.28	-0.06
3	F9	FC8X (焼付け)	3	24.19	-0.15
4	F8	FC7X (焼付け)	4	24.18	-0.16
5	F7	FC6 (焼付け)	5	24.12	-0.22

本日のTEST結果により! **FC8X(焼付け)→FC80L** が最適と思われる。

コンディション

時間	9:45	10:30			
雪温 °C	-2.5	-2.5			
気温 °C	-3	-2.2			
湿度 %RH	55%	50%			
天候	晴れ	晴れ			
雪質	新雪ドライ				

SWIXワックス情報は以下のネットワークでも確認できます。



<http://www.swix.co.jp>



Swix XC Racing
Swix XC Racing