

WAX TEST INFO#04



大会名 : 第94回全日本スキー選手権ノルディックコンバインド競技
 テスト場所 : 名寄健康の森クロスカントリーコース
 年月日 : 2015年12月24日 Tester: Ogose

テスト時間 13:15 ~ 13:25

順位	Ski	硬さ 順位	フッ素 順位	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F1	1	1	HF8X (1:1)	1	24.09	--
2	F5	2		HF6X+HF10X (1:1)	2	24.07	-0.02
3	F2		2	HF8BWX	3	24.06	-0.03
4	F6	-	-	HF10BWX	4	24.02	-0.07
5	F5	3		HF6X+HF8X (1:1)	5	23.99	-0.1
6	F3	4		HF7X	6	23.94	-0.15

本日のTEST結果により! **HF8X (単体)** が最適と思われる。

セーフテスト時間 13:25 ~ 13:45

順位	Ski	WAX	Feeling	km/h	km/h差
1	F11	FC8X→FC80L (焼付け)	1	24.89	--
2	F9	FC8X (焼付け)	2	24.85	-0.04
3	F10	FC8X→FC60L (焼付け)	3	24.84	-0.05
4	F7	FC6X (焼付け)	4	24.81	-0.08
5	F8	FC7X (焼付け)	5	24.80	-0.09

本日のTEST結果により! **FC8X(焼付け)→FC80L** が最適と思われる。

コンディション

時間	13:15	0:00			
雪温 °C	-1	-1			
気温 °C	2	2.1			
湿度 %RH	71%	75%			
天候	晴れ	晴れ			
雪質	新雪ウェット				

SWIXワックス情報は以下のネットワークでも確認できます。



<http://www.swix.co.jp>



Swix XC Racing
Swix XC Racing